

COLACRIL® COUCHÊ 80GR/ADC5240/90GR

Frontal

Frontal em papel couchê.

Descrição	Método de ensaio	Valores	Mínimo	Máximo
Gramatura (g/m ²)	PQ 8.2.4-1	80,0	73,0	87,0
Espessura (micra)	PQ 8.2.4-1	72,0	64,0	80,0

Adesivo

Adesivo hot melt permanente ADC5240.

Adesivo indicado para aplicação em superfícies lisas, como papéis lisos, metais, vidros, madeira não envernizada e plásticos. **Importante:** realizar testes antes de adquirir um lote.

Descrição	Método de ensaio	Valores
Adesividade 180° (gf/25 mm) TLMI – 300 mm/min Substrato: vidro	FTM 1	≥ 1800
Tack (kgf/25 mm) Loop Tack – 300 mm/min Substrato: vidro	FTM 9	≥ 1,40
Release (gf/25 mm) TLMI – 10 m/min	FTM 4	8,0 – 40,0

Liner

Papel couchê.

É identificado no verso com impressão **COLACRIL HM**, em amarelo ou sem impressão (neutro).

Descrição	Método de ensaio	Valores	Mínimo	Máximo
Gramatura (g/m ²)	PQ 8.2.4-1	90,0	80,0	100,0
Espessura (micra)	PQ 8.2.4-1	90,0	78,0	102,0

Produto Final

Descrição	Método de ensaio	Valores	Mínimo	Máximo
Gramatura (g/m ²)	PQ 8.2.4-1	191,0	172,0	210,0
Espessura (micra)	PQ 8.2.4-1	179,0	157,0	201,0

*Condição de ensaio: T°C 23 ± 2 / U.R. % 50 ± 5

Aplicações

- Indicado para rótulos e etiquetas autoadesivas, em papel, que requeiram excelente qualidade gráfica e adesão.
- Excelente desempenho de impressão no sentido da fibra (MD), com tintas para papéis, nos sistemas de flexografia (UV, água e solvente), rotogravura (água e solvente), letterpress (UV), tipografia (solvente), offset (UV e convencional) plana e rotativa e serigrafia (convencional e UV).
- Temperatura mínima (frio): -4°C / Temperatura máxima (calor): +60°C / Temperatura mínima de aplicação: +5°C (dependente do tempo em que o adesivo ficar exposto a essa temperatura).
- **Produto está disponível em folha e em bobina.** Folhas acondicionadas em pacotes ou skids.

Garantias

1. Todas as informações, recomendações e descrições dos produtos Colacril® são baseadas nos melhores dados disponíveis no momento da conclusão de seu desenvolvimento, porém não constituem garantia. A Colacril® indica que sejam feitos testes antes da homologação de qualquer aplicação com seus produtos. Todos os produtos Colacril® são vendidos mediante confirmação do comprador, de que aquele produto se adequa ao fim a que se destina. Os produtos Colacril® são garantidos por 1 ano, a partir da emissão de sua nota fiscal, desde que mantidos em sua embalagem de origem e estocados em temperatura ambiente entre 15°C a 30°C e umidade relativa entre 50% a 70%. Filmes com tratamento corona não são garantidos, pois a Colacril® não possui controle sobre as condições climáticas onde o material vai ficar exposto e estocado. Qualquer produto que, comprovadamente não esteja dentro das especificações determinadas pela Colacril® e dentro do prazo de garantia previsto, será substituído sem custos para o cliente ou, a critério da Colacril®, será emitida uma nota de crédito no valor que esta considerar razoável. Deve-se ressaltar que, em nenhum caso, a Colacril® será responsável por reclamações de valores superiores à reposição de seus produtos ou por danos acidentais. **Excetuando-se o que está estabelecido acima, nenhuma outra garantia expressa ou implícita será aplicada aos produtos vendidos pela COLACRIL®. A COLACRIL® não levará em consideração qualquer modificação, alteração ou garantia adicional nas condições citadas acima, sem nenhuma exceção, salvo em casos em que ela seja efetuada por escrito e assinada por pessoa com poder legal para esse ato. Este documento não é controlado e vale somente como informação, podendo sofrer revisões sem aviso prévio.**

2. Produtos convertidos: quando os materiais apresentarem problemas de conversão, o processo deverá ser interrompido imediatamente e comunicado à COLACRIL para análise do departamento técnico, que levará em conta as condições climáticas de aplicação e substrato. Caso seja constatado problema, somente o material fornecido (autoadesivo) será repostos. A reposição de produto industrializado dependerá de avaliação do departamento técnico da COLACRIL.

3. Para os valores e demais especificação técnicas de produto, consulte seu agente de vendas ou o departamento técnico da Colacril®.